

Wisch-Strukturgrund grob P 960

Quarzgefüllter, strukturierbarer Streichputz
zur Untergrund-Strukturierung für innen



Produktbeschreibung

Anwendungsbereich

ProfiTec Wisch-Strukturgrund grob P 960 zur hochwertigen Wandgestaltung mit feinkörniger Oberflächenstruktur. Ideal zur Untergrundvorbereitung für nachfolgende Beschichtungen mit kreativen Profi Tec Lasurtechniken. Einsetzbar in Repräsentations- oder Geschäftsräumen, Fluren oder Treppenhäusern usw. von z. B. Hotels oder Restaurants sowie im gesamten privaten Wohnbereich auf Putz (MG PII, PIII, PIVa, b,c), Beton, Gipskarton usw. Speziell abgestimmt auf die weitere Gestaltung mit der Dispersionslasur **ProfiTec Effekt Lasur P 965** oder **ProfiTec Color Lasur P 966**.

Eigenschaften

Verarbeitungsfertiger, strukturierbarer, quarzgefüllter Wisch-Strukturgrund. Lösemittel- und weichmacherfrei, geruchsneutral, matt, strapazierfähig, ausgezeichnet diffusionsfähig und leicht zu verarbeiten.

Farbton

Weiß

Glanzgrad

Matt

Dichte

Ca. 1,44 g/cm³

Werkstoffbasis

Acrylat-Copolymer

Inhaltsstoffe

Acrylat-Dispersion, Titandioxid, Calciumcarbonat, Faserfüllstoffe, Wasser, Glykole, Additive. Das Produkt enthält zur Stabilisierung und zum Schutz Konservierungsmittel. Informationen für Allergiker unter Tel. 00800/ 63333782.

GISCODE

BSW20

Verarbeitung

Untergrund

Der Untergrund muss eben, fest, trocken, sauber, tragfähig und frei von Ausblühungen, Sinterschichten, Trennmitteln, korrosionsfördernden Bestandteilen oder sonstigen Verbund störenden Zwischenschichten sein.

Vorhandene Beschichtungen auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Nicht tragfähige und ungeeignete Beschichtungen gründlich entfernen und nach Vorschrift entsorgen. Leimfarben gründlich abwaschen. Intakte Öl- und Lackfarbenanstriche anlaugen, gründlich anschleifen und säubern. Wandbeläge inkl. Kleister- und Makulaturreste restlos entfernen. Nachputzstellen fachgerecht flutieren. Den Untergrund je nach Erfordernis grundieren und/oder zwischenbeschichten. Siehe auch VOB Teil C, DIN 18 363, Absatz 3.

Beschichtungsaufbau/ Verarbeitung

ProfiTec Wisch-Strukturgrund fein P 960 vor der Verarbeitung mit einem leistungsstarken Rührgerät (mind. 900 Watt) und rechtswinkeltem Rührstab (Putzrührstab) gut aufrühren. ProfiTec Wisch-Strukturgrund fein P 960 mit der Farbwalze gleichmäßig auftragen und sofort danach mit der Streichbürste strukturieren. Auftrag und Strukturierung erfolgen jeweils bahnenweise, nass in nass. Die einzelnen Bahnen leicht diagonal und wolzig überlappend auftragen. Die Auswahl der jeweiligen Bahnenbreite richtet sich nach den Objektbedingungen. Als Richtwert gilt eine Bahnenbreite von ca. 0,80 m bei einer Raumhöhe von ca. 2,50 m. Starke Niveauunterschiede sowie hohe Schichtdicken vermeiden.

Hinweis: Bei der Gefahr des Durchschlagens von Vergilbungen bei unbehandeltem Gipskarton ist gemäß BFS-Merkblatt Nr. 12 eine zusätzlich absperrende Beschichtung auszuführen. Je nach Objektsituation sind hierzu z. B. ProfiTec Isogrund P 564 einzusetzen. Zur genauen Beurteilung haben sich Musteranstriche über mehrere Plattenbreiten einschließlich der Fugen und Spachtelstellen als sinnvoll erwiesen.

Strukturierung

Mit der Streichbürste: Mit der Streichbürste strukturierte Flächen zeichnen sich durch kurze, prägnante Bürstenstrukturen aus. Hierzu das aufgetragene Material mit der Streichbürste kreuz und quer, ungleichmäßig, mit kurzen Schlägen strukturieren. Nicht bis auf den Untergrund durcharbeiten.

Verbrauch

Ca. 300 ml/m². Die genauen Verbrauchswerte durch Probeauftrag ermitteln.

Verdünnung

Verarbeitungsfertig eingestellt. Falls erforderlich, geringfügig mit Wasser verdünnen.

Abtönen

Bis max. 20 % mit ProfiTec Voll- und Abtönfarbe P 700.

Verträglichkeit

Nur mischbar mit gleichartigen und den in diesem Technischen Merkblatt dafür vorgesehenen Materialien. Durch erhöhte Zugabemengen werden die Materialeigenschaften, z. B. das Stand- oder Deckvermögen, beeinflusst.



Technisches Merkblatt

Reinigung der Werkzeuge

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Trockenzeit

Bei + 20°C und max. 65% rel. Luftfeuchte nach ca. 12 Stunden überarbeitbar. Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich diese Zeiten.

Verarbeitungstemperatur

Mindestens +5°C für Luft- und Objekttemperatur bei der Verarbeitung und während der Trocknung.

Hinweise

Gebindegröße

10 l

Lagerung

Trocken, kühl, frostfrei. Abbruchgebinde dicht verschließen.

VOC-Sicherheitshinweis

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat A/h):
30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 30 g/l VOC.

Sicherheitsratschläge

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort mit Wasser gründlich abspülen. Nicht in die Kanalisation/Gewässer oder in das Erdreich gelangen lassen. Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Evtl. Kennzeichnung aus dem Sicherheitsdatenblatt ersichtlich. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden. Gebinde mit flüssigen Farbresten bei der Sammelstelle für Altfarben abgeben. AVV-Abfallschlüssel Nr. [080112](#).

Anhang

Untergründe	Grundanstrich	1.Zwischenanstrich	2.Zwischenanstrich
Streichputzstruktur (alt)	Falls erforderlich ProfiTec Tiefgrund P 800 ProfiTec Putzgrund P 820 ProfiTec Grundierkonzentrat P 805	ProfiTec Superweiß P 120	Entfällt
Intakte, matte Dispersionsanstriche auf z.B. Raufaser, Glasgewebe, Gipskarton u.ä.	Entfällt	ProfiTec Superweiß P 120	Entfällt

Technisches Merkblatt

Putz (MG PII, PII) Beton	Falls erforderlich ProfiTec Tiefgrund P 800 ProfiTec Putzgrund P 820 ProfiTec Grundierkonzentrat P 805	ProfiTec Unigrund P 825	ProfiTec Wisch-Strukturgrund P960 grob, oder ProfiTec Wisch-Strukturgrund P961 fein ProfiTec Relief-Wandspachtel P 962
Putz (MG PIV a, b, c) Gipskarton Gipsbauplatten	Falls erforderlich ProfiTec Tiefgrund P 800 ProfiTec Putzgrund P 820 ProfiTec Grundierkonzentrat P 805	ProfiTec Unigrund P 825	ProfiTec Wisch-Strukturgrund P960 grob, oder ProfiTec Wisch-Strukturgrund P961 fein ProfiTec Relief-Wandspachtel P 962
Nicht bzw. schwach saugende Untergründe, z.B. Öl- und Lackfarbenanstriche, glänzende Dispersionsfarbenanstriche	ProfiTec Grundierfarbe WP 818	ProfiTec Superweiß P 120	ProfiTec Wisch-Strukturgrund P960 grob, oder ProfiTec Wisch-Strukturgrund P961 fein ProfiTec Relief-Wandspachtel P 962

Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik und den Erfahrungen unserer Anwendungstechnik erstellt. Aufgrund der Vielfalt möglicher Untergründe und Objektbedingungen entbinden die Angaben in dem Merkblatt den Anwender nicht von der sich auch aus den allgemeinen Handwerksregeln ergebenden Verpflichtung, vor der beabsichtigten Verwendung eigenverantwortlich die Eignung und Verwendbarkeit (z.B. durch Probeanstriche etc.) zu prüfen. Für Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Merkblatt erwähnt werden, können wir keine Verantwortung übernehmen. Bitte kontaktieren Sie hier vor Ausführung unsere Anwendungstechnik. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Weitere Auskünfte erhalten Sie unter 00 800/ 63333782 (Gebührenfrei für Festnetz Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande).

Meffert AG
Farbwerke

Meffert AG Farbwerke

Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach
Telefon 06 71 / 8 70-0 • Telefax 06 71 / 8 70-397
Anwendungstechnik 06 71 / 8 70-326/327/329
e-mail: anwendungstechnik@meffert.com
www.profitec.de

Technische Information Stand 07/2019